

Produktinformation Hannoflex 111

Beschreibung Das Produkt ist ein einseitig selbstklebender, geschlossenzelliger Polyethylenschaumstoff. Durch die aufkaschierte PE-Folie ist ein schnelles Verarbeiten ohne zusätzliches Entfernen einer Abdeckung möglich.

Anwendung Das Produkt wird als Dichtung eingesetzt. Der spezielle Aufbau dieses Produktes ermöglicht eine schnelle und problemlose Verarbeitung.

Produktmerkmale	
Träger	PE-Schaum
Klebstoff	Hotmeltklebstoff
Farbe	weiß und schwarz
Schutzabdeckung	ohne, mit sich selbst gewickelt
Raumgewicht (ISO 845)	33 kg/m ³
Stauchhärte (ISO 844)	bei 10% 19 kPa 25% 40 kPa 50% 105 kPa
Druckverformungsrest (ISO 1856-C)	22h bei 23°C u. 25% Stauchung 20% 30' nach Entlastung 10% 24h nach Entlastung
Temperaturbeständigkeit	-80°C bis +50°C
Plexiglasverträglichkeit	gegeben

Verarbeitung Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 6 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und 18° C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle vorgenannten Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

11/2002