

## Produktbeschreibung

Hanno®-FA Easy 240 besteht aus einer diffusionsfähigen Vlies-Membran-Kombination. Die vollflächig aggressiv selbstklebende Unterseite ermöglicht einen sehr einfachen, komplett verdeckten Einbau des überputz- und überstreichbaren Folienbandes, ohne zusätzliche Verklebungen am Mauerwerk. Außerdem ist eine Ausführung mit einem zusätzlichen Selbstklebestreifen auf der Oberseite als Hanno®-FA Easy 240 Plus verfügbar.



## Produkteigenschaften

- ift-Zertifiziert
- Diffusionsfähig
- Geeignet für Sanierung und Neubau
- Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterrahmen und auf verschiedenen Mauerwerksuntergründen.
- Sehr hohe Anfangshaftung, dadurch sichere Verarbeitung
- Überputz- und überstreichbar
- Bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar



## Anwendungsgebiete

Hanno®-FA Easy 240 ist für die äußere schlagregendichte Abdichtung im Fenster- und Fassadenanschluss geeignet.

## Lieferform

- Rollenware
- anwendungsbezogene Breiten 75 bis 200 mm
- Vollflächig selbstklebenden Seite zum Anschluss an das Fenster und Mauerwerk
- Abdeckfolie in Längsrichtung geschlitzt
- Mit zusätzlichem Selbstklebestreifen auf der Oberseite als Montagehilfe als Hanno®-FA Easy 240 Plus verfügbar

## Technische Daten

| Eigenschaft                            | Norm                       | Wert                                                               |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Faser-/Folienzusammensetzung           | -                          | Kombination aus PP-Vlies und PP-Folie                              |
| Kleber                                 | -                          | Acrylathafkleber 240 g/m <sup>2</sup>                              |
| Flächengewicht                         | DIN EN 1849                | ca. 360 g/m <sup>2</sup>                                           |
| Dicke                                  | DIN EN 1849                | ca. 0,8 mm<br>Folie ≥ 0,6mm                                        |
| Luftdichtheit                          | DIN EN 12114               | an < 0,1 m <sup>3</sup> / (h m [dPa] <sup>2/3</sup> )              |
| Schlagregensicherheit                  | DIN EN 1027                | ≥1050 Pa                                                           |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang Folie | DIN EN 1928 / DIN EN 13984 | W1                                                                 |
| Wasserdampfdiffusion                   | DIN EN 12572               | sd < 1m                                                            |
| Brandverhalten                         | EN 13501-1                 | E                                                                  |
| Emissionen                             | EMICODE®                   | EC1Plus                                                            |
| Überputzbarkeit                        | -                          | gegeben                                                            |
| Bruchkraft Folie                       | DIN EN 12311-2             | md ≥ 300 N/50mm / cd ≥ 200 N/50mm                                  |
| Bruchdehnung Folie                     | DIN EN 12311-2             | md ≥ 50 % / cd ≥ 50 %                                              |
| Zulässige Gesamtverformung             | -                          | Es ist eine Schlaufen-/Bewegungsreserve bei der Montage vorzusehen |
| UV-Stabilität/Witterungsbeständigkeit  | -                          | 12 Monate**                                                        |
| Temperaturbeständigkeit                | -                          | -40°C bis +80°C                                                    |
| Verarbeitungstemperatur                | -                          | +5°C bis +40°C. Bis -10°C einsetzbar (siehe Verarbeitung)          |
| Lagerfähigkeit                         | -                          | 24 Monate, trocken, bei Raumtemperatur, im Originalgebinde         |

## Verarbeitung

Es ist sicher zu stellen, dass auf der zu verklebenden Oberfläche kein Trennfilm, z.B. durch Feuchtigkeit, Fett oder Schmutz etc. vorhanden ist und den Kleberkontakt zur Oberfläche verhindert. Die Haftung auf dem jeweiligen Untergrund ist durch Eigenversuche sicher zu stellen.

Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein und einen ausreichenden Haftgrund bieten. Bei stark saugenden Untergründen und zur Unterstützung der Haftung auf kaltfeuchten Oberflächen kann ein Sprühprimer eingesetzt werden. Wir empfehlen den Sprühkleber Fast drying der Firma Bowcraft.

Hanno®-FA Easy 240 auch bei tiefen Temperaturen bis -10°C verarbeitet werden. Es ist sicher zu stellen, dass auf der zu verklebenden Oberfläche kein Trennfilm, z.B. durch Feuchtigkeit, Eis oder Raureif etc. vorhanden ist und den Kleberkontakt zur Oberfläche verhindert. Die volle Klebkraft wird nach Auftauen auf > 0°C erreicht. Der zusätzliche Klebestreifen des Hanno®-FA Easy 240 Plus kann bei ≥+5 °C verarbeitet werden. Niedrige Temperaturen können die Haftung vermindern. Die Verweilzeit, in der die Verklebung nicht belastet werden kann, verlängert sich entsprechend. Eine ausreichende Haftung sollte vor der Weiterverarbeitung durch Eigenversuche sichergestellt werden. Es wird empfohlen das Folienband bei niedrigen Temperaturen vor der Verarbeitung auf +15 °C bis +25 °C vorzuwärmen.

Hanno®-FA Easy 240 abrollen und mit ca. 5 cm Überlänge zuschneiden. Die Abdeckfolie abziehen und den Befestigungsstreifen sorgfältig an den Fensterrücken andrücken. Diesen Vorgang an allen abzudichtenden Seiten des Fensters wiederholen. Danach das Fensterelement ausrichten, befestigen, die restliche Abdeckfolie entfernen, auf dem Mauerwerk aufkleben und gut vollflächig andrücken. Für die Verklebung auf dem Mauerwerksuntergrund ist kein zusätzlicher Kleber notwendig. Stoßstellen überlappend verkleben. Die Montageanleitung ist zu beachten.

Bei horizontal verlaufenden Folienflächen, wie z.B. bei der Verwendung als „zweite wasserführende Ebene“, ist ein ausreichendes Gefälle sicher zu stellen, um ein kontrolliertes Abfließen von Wasser zu gewährleisten und stehendes Wasser zu vermeiden. Es sollten Stöße vermieden und Eckausbildung ohne Einschnitte in die Folie nur gefaltet und mit Hanno®-3E Folienkleber MS nachgeklebt werden, da die Ausführungsqualität solcher Stoßverklebungen auf der Baustelle oft nicht die Anforderungen der Klassifizierung für den Widerstand gegen Wasserdurchgang nach DIN EN 1928 W1 erfüllt.

Eventuelle Fehlstellen können z.B. mit Hanno®-3E Folienkleber MS verklebt werden. Den Hohlraum zwischen Fenster und Wand mit Dämmmaterial dosiert verfüllen. Im Laibungsbereich für eine ausreichende Gewebearmierung des Putzes sorgen.

Für die luftdichte Innenabdichtung empfehlen wir Hanno®-FI Easy oder Hanno®-DUO Easy

## Reinigung

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Imprägnat und/oder Kleberresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften beachten.

## Umwelt, Entsorgung und Sicherheit

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Örtliche Vorschriften sind zu beachten.

Das Produkt entspricht folgenden Richtlinien, bzw. erfüllt die geforderten Anwendungsbeschränkungen: 1907/2006 (REACH), 2011/65 (RoHS2), 2015/863 (RoHS3), 2019/1021 (POP), 517/2014 (Treibhausgase), 2024/590 (Abbau der Ozonschicht).

## Haftungsbeschränkungen

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Gewährleistungsbedingungen, die Sie unter [www.hanno.com](http://www.hanno.com) einsehen können. Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Die neueste Version dieses Merkblatts können Sie unter [info@hanno.com](mailto:info@hanno.com) anfordern.

### Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3–5  
30880 Laatzen  
Deutschland  
Telefon: +49 5102 7000-0  
[info@hanno.com](mailto:info@hanno.com)  
[www.hanno.com](http://www.hanno.com)

### Hanno (Schweiz) AG

Gewerbestrasse 10  
4450 Sissach  
Schweiz  
Telefon: +41 61 973 86 02  
[info@hanno.ch](mailto:info@hanno.ch)  
[www.hanno.ch](http://www.hanno.ch)

