Fiche technique

Hanno® -DUO Easy Pads

Description du produit

Hanno® -DUO Easy Pads est composé d'une combinaison de film polyamide modifié et de non-tissé. Le pansement composé de quatre couches dispose d'une valeur sd variable. La face inférieure agressive et autocollante sur toute la surface permet une installation très simple et entièrement dissimulée de la bande de film pouvant être recouverte de crépi et de peinture, sans collage supplémentaire sur la maçonnerie.

Caractéristiques du produit

- Étanche à l'air
- Valeur sd variable en fonction de l'humidité
- Convient à la rénovation et aux nouvelles constructions
- Peut être mis en œuvre à basse température
- Peut être recouvert d'un enduit ou d'une peinture
- Dilatable

Domaines d'application

Hanno® -DUO Easy Pads conviennent pour le masquage des moyens d'assemblage (équerres, boudins, ancrages, etc.) aussi bien pour l'étanchéité intérieure qu'extérieure.

Mise en œuvre

Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de film de séparation sur la surface à coller, par exemple à cause de l'humidité, de la graisse ou de la saleté, etc. qui empêche le contact de la colle avec la surface. L'adhérence sur le support concerné doit être assurée par des essais personnels.

Le support doit être suffisamment porteur et offrir une base d'adhérence suffisante. Pour les supports très absorbants et pour favoriser l'adhérence sur les surfaces humides à froid, il est possible d'utiliser un primaire en spray. Nous recommandons la *colle en spray Fast drying* de la société *Bowcraft*.

Les Hanno®-DUO Easy Pads peuvent également être utilisés à des températures basses, jusqu'à -10 °C. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de film de séparation sur la surface à coller, par exemple à cause de l'humidité, de la glace ou du givre, etc. qui empêche le contact de la colle avec la surface. La pleine force d'adhérence est obtenue après un dégel à >0 °C. Les températures basses peuvent réduire l'adhérence. Le temps de séjour, pendant lequel le collage ne peut pas être sollicité, est prolongé en conséquence. Il convient de s'assurer d'une adhérence suffisante par des essais personnels avant de poursuivre le traitement. Il est recommandé de préchauffer la bande de film à +15 °C à +25 °C avant la mise en œuvre en cas de basses températures.

Les éventuels défauts peuvent être collés par exemple avec la colle pour film Hanno®-3E MS. Dans la zone d'embrasure, veiller à ce que l'enduit soit suffisamment armé de tissu.

Application avec→ *Hanno®-Folienband DUO Easy 240*

Remarque

Vous trouverez également des informations complémentaires dans la brochure "Verputzen von Fensteranschlussfolien", de la Fédération allemande de l'industrie du plâtre (Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Industriegruppe Baugipse).

Nettoyage

Nettoyage de la peau à l'eau et au savon. L'élimination des restes d'imprégnation et/ou de colle est possible avec un produit de nettoyage à base d'essence. Veuillez respecter les consignes de sécurité.

Elimination

Les restes de bande peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Les prescriptions locales doivent être respectées.

Consignes de sécurité

Sur la base des données et expériences disponibles, le produit n'est pas une substance dangereuse au sens de l'ordonnance sur les substances dangereuses et des directives CE correspondantes. Nous recommandons toutefois de respecter les règles d'hygiène et de prudence habituelles pour la manipulation de substances chimiques.

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 3–5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 10
4450 Sissach
Schweiz
Telefon: +41 61 973 86 02
info@hanno.ch
www.hanno.ch

HANNO

DE - 18012023 - TM_DUOEasyPads - Dr. Andreas Hohlfeld

Fiche technique

Hanno® -DUO Easy Pads

Données techniques

Composition de la fibre/du film		Combinaison de non-tissé PES et de film PA
Poids surfacique	DIN EN 1849	env. 350 g/m
Épaisseur	DIN EN 1849	env. 0,55 mm
Etanchéité à l'air	DIN EN 12114	a_n < 0,1 m³/ (h m dPa$^{2/3}$), MPA*.
Résistance à la pluie battante	DIN EN 1027	≥1050 Pa, MPA*
Résistance au passage de l'eau Film	DIN EN 1928 / DIN EN 13984	W1
Diffusion de la vapeur d'eau	DIN EN 12572	0,48 m ≤ sd ≤ 12,0 m (variable selon l'humidité), MPA*.
Réaction au feu	EN 13501	Classe E, MPA*
Émissions	EMICODE®	EC1^{Plus}, GEV*
Aptitude à être recouvert d'un enduit		Donné, MPA*
Stabilité aux UV/intempéries		12 mois **
Résistance à la température		-40°C à +80°C
Température de mise en œuvre		+5°C à +40°C. Utilisable jusqu'à -10°C (voir mise en œuvre).
Durée de stockage		24 mois, au sec, à température ambiante, dans l'emballage d'origine.

* MPA : Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover testé sur la bande de film Hanno® DUO Easy 240
** Climat tempéré d'Europe centrale

Limitations de responsabilité

Nos conditions générales de vente avec conditions de garantie, que vous pouvez consulter sur **www.hanno.com**, s'appliquent. Cette fiche technique donne des conseils sans engagement de garantie. Les instructions de mise en œuvre indiquées doivent être adaptées aux conditions respectives. L'applicateur est tenu de vérifier l'adéquation et les possibilités d'application par des essais personnels afin d'éviter les erreurs.
éviter les échecs, pour lesquels nous déclinons toute responsabilité.
n'assume aucune responsabilité. Sous réserve de modifications techniques.

Vous pouvez demander la dernière version de cette fiche technique à l'adresse info@hanno.ch.

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 3–5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 10
4450 Sissach
Schweiz
Telefon: +41 61 973 86 02
info@hanno.ch
www.hanno.ch

HANNO