Fiche technique

Hanno® -Protecto pf 810 FBD

Description du produit

Hanno® -Protecto pf 810 FBD est une couche lourde destinée à l'isolation acoustique et à l'insonorisation.

Caractéristiques

- Carton feutre imprégné de bitume
- Particulièrement adapté à l'insonorisation des tôles minces
- Augmentation de la rigidité intrinsèque des éléments de construction à parois minces.
- Équipé d'un adhésif acrylique de haute qualité.

Domaines d'application

Portes de garage, tôles de façade, appuis de fenêtre en aluminium, cabines d'ascenseur, systèmes de ventilation et de climatisation, conteneurs en acier, construction de cloisons, meubles en acier, appareils ménagers, construction automobile.

Forme de livraison

Plaques, découpes, pièces estampées avec revêtement autocollant.

Mise en œuvre

Vous pouvez facilement adapter le matériau et le découper à l'aide d'un couteau/de ciseaux bien aiguisés.

Collage uniquement sur des supports secs, propres et exempts de graisse. Pour nettoyer les surfaces à coller, utilisez des solvants tels que l'acétone, l'éthanol ou l'isopropanol. Respectez les consignes de sécurité du fabricant du produit nettoyant. Si nécessaire, effectuez des tests de compatibilité sur une zone cachée.

Dans de rares cas, l'adhérence de la colle peut poser des problèmes, en particulier sur les surfaces fraîchement peintes, les peintures martelées ou les plastiques ABS. Des essais préalables par l'applicateur sont nécessaires pour les surfaces potentiellement problématiques.

Pour obtenir un collage parfait, les matériaux à coller doivent avoir une température comprise entre +15 et +30 °C et être pressés avec suffisamment de force à l'aide d'un rouleau afin d'éviter la formation de bulles d'air. Des températures plus basses rendent le traitement plus difficile en raison de la nécessité d'une pression plus importante.

Le stockage vertical ou à l'envers des pièces n'est autorisé qu'au plus tôt 24 heures après le collage.

Caractéristiques techniques

Facteur de perte	DIN 53440	0,08 (20 °C, sur tôle d'acier de 1 mm)
Couleur	–	noir
Comportement au feu	FMVSS 302 DIN 75200 DIN 4102	B 35 mm/min, SE (sur tôle d'acier) <100 mm/min correspond à B2 (sur tôle d'acier)
Résistance à la température	–	-35 °C à +80 °C
Température d'application		+15 °C à +30 °C
Poids par unité de surface	–	env. 1 kg/m²
Aspect environnemental	–	sans fibres, sans danger pour la santé.
Stockage	–	dans un endroit frais et sec, 12 mois

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 3–5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 10
4450 Sissach
Schweiz
Telefon: +41 61 973 86 02
info@hanno.ch
www.hanno.ch

DE –21052021 – Dr Andreas Hohlfeld

Hanno® -Protecto pf 810 FBD

Veuillez également tenir compte de nos informations sur les produits « Adhésifs Hanno® – comment utiliser correctement les matériaux autocollants » ainsi que des consignes d'utilisation des autres fabricants des matériaux à coller.

Nettoyage

Nettoyer la peau à l'eau et au savon. Les résidus de colle peuvent être éliminés à l'aide d'un produit nettoyant à base d'essence. Veuillez respecter les consignes de sécurité.

Environnement et élimination

Les résidus de matériau peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Respecter les réglementations locales.

Consignes de sécurité

Sur la base des données et expériences disponibles, le produit n'est pas considéré comme une substance dangereuse au sens de la réglementation sur les substances dangereuses et des directives CE correspondantes. Nous recommandons toutefois de respecter les règles de prudence et d'hygiène habituelles pour la manipulation de substances chimiques.

Limitations de responsabilité

Nos conditions générales de vente et de garantie s'appliquent. Vous pouvez les consulter sur **www.hanno.com**. Cette fiche technique est fournie à titre indicatif, sans garantie. Les conseils d'utilisation indiqués doivent être adaptés aux conditions réelles. L'utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation et les possibilités d'application du produit par ses propres essais afin d'éviter tout échec, pour lequel nous déclinons toute responsabilité. éviter tout échec, pour lequel nous déclinons toute responsabilité. Sous réserve de modifications techniques.

Vous pouvez demander la dernière version de cette fiche technique sur **info@hanno.com**.

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 3–5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 10
4450 Sissach
Schweiz
Telefon: +41 61 973 86 02
info@hanno.ch
www.hanno.ch

HANNO

21052021