Fiche technique

Hanno® -Mousse Redusoft DI 150 FR

Description du produit
Mousse souple de polyuréthane imprégnée d'une dispersion acrylique modifiée avec des adjuvants et des charges. Traitement ignifuge.

Caractéristiques du produit
Élastique en permanence, compense les tolérances, insonorisant, étanche (effet d'étanchéité dépendant du degré de compression), respirant, pas de migration de l'imprégnation.

Domaines d'application
Dans les domaines de l'automobile, de la technique et de la construction d'appareils, Hanno®-Redusoft DI 150 FR est utilisé de préférence pour l'isolation acoustique et l'étanchéité à la poussière et aux courants d'air.

Forme de livraison
- Pièces découpées, découpes, autocollantes sur une face ou sur les deux faces
  ou non adhésif.
- Précomprimé, en rouleaux, autocollant sur une face.
- Disponible dans des épaisseurs de 5 à 50 mm

Mise en œuvre
En fonction de l'application

Nettoyage
Nettoyage de la peau à l'eau et au savon. Élimination des les résidus d'imprégnation et/ou de colle est possible avec un produit nettoyant à base d'essence. Veuillez respecter les consignes de sécurité.

Caractéristiques techniques

Couleur	–	noir
Densité brute	EN ISO 845	150 kg/m³ +-10 %
Résistance à la compression	EN ISO 3386	5 kPa ± 15 % (à 40 %)
Résistance à la traction	DIN EN ISO 1798	>100 kPa
Allongement à la rupture	EN ISO 1798	>150 %
Comportement au feu	EN 45545-2 EN ISO 4589-2 EN ISO 5659-1 NF X70-100-1 & 2 TB/T 3237:2010 : GB/T2406.2:2009 UIC 564-2 GB/T 8323.2-2008 EN 13501-2 DIN75200 FMVSS 302	R22/R23 – HL3 LOI > 32 % D_{smax} <150 CITG <0,75 Réussi >32 % Classe A Réussi correspond à la classe E ≤ 100 mm / min. SE/NBR
Résistance à la température	–	- 40 °C à +100 °C, brièvement jusqu'à 130 °C

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 3–5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 10
4450 Sissach
Schweiz
Telefon: +41 61 973 86 02
info@hanno.ch
www.hanno.ch

Fiche technique

Hanno® -Mousse Redusoft DI 150 FR

Remarques particulières

Les matériaux à structure en mousse souple ont tendance à subir des variations dimensionnelles lors de leur transformation (poinçonnage, découpe, compression, enroulement, montage , etc. Les tolérances dimensionnelles générales de la norme DIN 7715-P3 sont respectées. Pour toute exigence particulière en matière de stabilité dimensionnelle, veuillez contacter notre service clientèle. Les matériaux comprimés, en particulier, présentent un comportement de retour élastique retardé en fonction de la durée de stockage.

Environnement et élimination

Les restes peuvent être jetés avec les ordures ménagères. Respecter les réglementations locales.

Consignes de sécurité

Sur la base des données et expériences disponibles, le produit n'est pas considéré comme une substance dangereuse au sens de la réglementation sur les substances dangereuses et des directives CE correspondantes. Nous recommandons toutefois de respecter les règles de prudence et d'hygiène habituelles pour la manipulation de substances chimiques.

Limitations de responsabilité

Nos conditions générales de vente s'appliquent, avec conditions de garantie, que vous pouvez consulter sur **www.hanno.com**. Cette fiche technique est fournie à titre indicatif, sans garantie. Les conseils d'utilisation indiqués doivent être adaptés aux conditions réelles. L'utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation et les possibilités d'application du produit par ses propres essais afin d'éviter tout échec, pour lequel nous déclinons toute responsabilité
. Sous réserve de modifications techniques.

Vous pouvez demander la dernière version de cette fiche technique sur **info@hanno.com**.

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 3–5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 10
4450 Sissach
Schweiz
Telefon: +41 61 973 86 02
info@hanno.ch
www.hanno.ch

HANNO

EN –21052021 –2 /2 –Hanno® -Mousse Redusoft DI 150 FR – Dr Andreas Hohlfeld