

Hannozopf (en laine de mouton)

Description du produit

La tresse de bourrage Hanno est un produit naturel, Swiss Made, composée à 100% de laine de mouton suisse.

La tresse de bourrage Hanno est destinée à isoler et à calfeutrer les joints de raccordement des fenêtres et des portes ainsi qu'à remplir les joints et les ouvertures de toutes sortes.

La tresse de bourrage Hanno peut être retirée de l'emballage sans faire de nœuds, elle est sans fil et peut être raccourcie sans couteau.



Caractéristiques du produit

- Matériau de construction écologique et durable
- 100% fabriqué en Suisse
- Excellente isolation acoustique et thermique
- Haut pouvoir de remplissage
- Tresse continue de laine de mouton enroulée
- La tresse de bourrage Hanno est sans fil, est consolidée mécaniquement
- Imprégné d'un produit antimite et anti-feu non toxique
- Certifié ecobau "Eco1" et donc très bien adapté aux constructions Minergie-Eco
- Respirant et régulant l'humidité
- Très bien toléré par la peau (produit purement naturel)
- Sans danger pour la santé, conviens aux personnes allergiques



MINERGIE®

Application/traitement

- La tresse de bourrage Hanno peut être appliquée dans le joint à la main ou à l'aide d'un outil approprié (p. ex. une large spatule en bois). La tresse de bourrage doit remplir à ras bord les joints de raccordement des fenêtres et des portes, ce qui augmente la valeur d'isolation acoustique et thermique.
- Une seule taille de Hannozopf est nécessaire, pour une largeur de joint entre : Ø10-30mm.
- Pour les grands joints ou les grandes cavités, la tresse de bourrage peut être posée en plusieurs couches.
- Après la mise en œuvre, étancher immédiatement le joint contre les intempéries.

Forme de livraison

Couleur : Marron foncé, beige, chiné, la couleur peut varier

Unité : 1 rouleau emballé dans un sac

Sac de 7,5 Kg (+/- 5%)

Longueur du rouleau : 210m (+/- 5%)

Diamètre Ø : environ 50mm

Durée de stockage

Stockage illimité

Conserver au frais et au sec

Données technique

Caractéristiques	Classification
Base	100% laine de mouton
Diamètre de la tresse	environ Ø 50 mm
Utilisation pour des largeurs de joints	environ Ø 10-30 mm
Indice d'affaiblissement acoustique des joints RS, W	env. 62 dB (bande Hanno BG1 des deux côtés)
Densité brute	env. 20-40 kg/m ³
Imprégné	Contre les nuisibles et les flammes (fluor titanate de potassium)
Contre les nuisibles et les flammes (fluor titanate de potassium)	0,036 W/m*K
Indice d'incendie	5.2 (CH) / B2 (DIN 4102)
Groupe de réaction au feu	RF2
Point de combustibilité	570° C – 600° C
Ces valeurs peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux et de traitement, telles que la température, l'humidité et la densité de bourrage.	

Note :

Les indications correspondent à l'état actuel de la technique et servent exclusivement à des fins de conseil. Leur contenu n'a aucune valeur juridique et une garantie ne peut donc être donnée que pour la qualité des produits, mais pas pour leur mise en œuvre. Seule l'édition la plus récente de cette fiche technique est valable. La responsabilité de la mise en œuvre et du respect des directives prévues à cet effet incombe exclusivement à l'applicateur. En raison des différences de matériaux et de méthodes de travail, il convient de procéder à des essais personnels avant la mise en œuvre.